

WISA® Bouleau

Qualité Premium et Standard



PREMIUM – WISA® Bouleau Premium

La qualité Premium est recommandée pour des utilisations optiques exigeantes où un aspect clair et régulier est demandé.



Catégorie	Qualité de placage: Premium
Très petits nœuds	Autorisés
Nœuds fermés sains	Autorisé, max. diam. 12 mm, limités à un diamètre cumulé de 50 mm par m ²
Nœuds ouverts ou malsains	Réparations autorisées jusqu'à 8 mm de diamètre, limités à un diamètre cumulé de 25 mm par m ²
Autres nœuds et trous	Réparations autorisées jusqu'à 8 mm de diamètre, limités à un diamètre cumulé de 25 mm par m ²
Fissures	Deux par mètre de largeur de panneau, max. longueur 200 mm
Fentes et gerces ouvertes	Une par m autorisée (réparée), longueur 200 mm, largeur 2 mm
Jointes ouverts	Pas autorisés
Chevauchement placage extérieur	Pas autorisé
Structure du bois irrégulière	Autorisée
Décoloration	Pas autorisée
Stries colorées	Autorisées (minime)
Enfoncements et empreintes	Pas autorisés
Rugosité	Pas autorisée
La percée	5 mm du bord autorisé
Percement de la colle	Pas autorisé
Pastilles en bois	Pas autorisées
Réparations avec mastic	Autorisés
Placages extérieur jointés	Pas autorisés
Défauts de coupe et de ponçage des chants	Autorisé 5mm du bord
Autres défauts	Voir dans la catégorie, qui correspond à l'image de plus de défauts

STANDARD – WISA® Bouleau Standard

La qualité Standard est recommandée pour des utilisations sans exigences spéciales d'optique. C'est un panneau de base par exemple pour plaquer, recouvrir ou comme panneau de construction. Les plus importants domaines d'application: immeubles, menuiserie intérieure, secteur du parquet ou transport.



Catégorie	Qualité de placage: Standard
Très petits nœuds	Autorisés
Nœuds fermés sains	Autorisé, max. diam. 25 mm, limités à un diamètre cumulé de 60 mm par m ²
Nœuds ouverts ou malsains	Pastilles en bois ainsi que réparations jusqu'à 6 mm de diamètre, limitées à un diamètre cumulé de 25 mm par m ² sont autorisées
Autres nœuds et trous	Pastilles en bois ainsi que réparations jusqu'à 6 mm de diamètre, limitées à un diamètre cumulé de 25 mm par m ² sont autorisées
Fissures	Deux par mètre de largeur de panneau, max. longueur 200 mm
Fentes et gerces ouvertes	Une par m autorisée (réparée), longueur 200 mm, largeur 2 mm
Jointes ouverts	Un par m autorisé (réparé), longueur 200 mm, largeur 2 mm
Chevauchement placage extérieur	Un par m autorisé, longueur 200 mm
Structure du bois irrégulière	Autorisée
Décoloration	Autorisée
Stries colorées	Autorisées
Enfoncements et empreintes	Autorisée
Rugosité	Autorisée
La percée	Max. 10 cm ² /m ²
Percement de la colle	Sur 5% de la surface autorisé
Pastilles en bois	Autorisées, max. 17 par m ²
Réparations avec mastic	Autorisés
Placages extérieur jointés	Autorisés
Défauts de coupe et de ponçage des chants	Autorisé 5mm du bord
Autres défauts	Voir dans la catégorie, qui correspond à l'image de plus de défauts

Avertissement

Le bois est un matériau vivant qui a de l'influence sur la production, par conséquent les différences de couleur et de structure sont un effet naturel. Les petites veines et les nœuds en surface sont des caractéristiques naturelles du bois. Les panneaux filmés peuvent comporter des traces de roulement et ceux en gris de légères stries jaunes. Des variations de couleur sont inhérentes à la production et ne peuvent être évitées. Le film phénolique n'est pas résistant aux UV.

Les placages déroulés font apparaître des microfissures dues au processus de fabrication qui ont la propriété de s'ouvrir et de se fermer en fonction de l'hygrométrie ambiante, ceci s'applique également aux panneaux avec revêtement. Les fissures et les craquelures du placage n'ont pas d'incidence sur les propriétés mécaniques des panneaux, elles peuvent néanmoins influencer le traitement de surface ainsi que l'aspect visuel. Aucune responsabilité ne peut être acceptée concernant d'éventuelles nuances de teinte, efflorescences, fissures et craquelures.

D'un coup d'œil

Composition

Contreplaqué en placage de bouleau (épaisseur 1,4 mm) et placage de surface sélectionné

Collage

Résistance à l'eau EN 636-3 (BFU 100 DIN 68705).

Humidité

Après fabrication le taux d'humidité des panneaux se situe entre 8 et 10%.

Format

1500x3000 mm (stock), 1525x3050 mm sur commande dès usine.

Epaisseurs

4 – 50 mm

Les conditions climatiques peuvent occasionner des déformations au contreplaqué si les panneaux ne sont pas fixés correctement en périphérie. Le bois est un matériau naturel, chaque produit est différent dans sa structure et son sens de la fibre.

Remarques pour les classifications des défauts

Le classement de la qualité de contreplaqué WISA est basé sur la norme finlandaise SFS 2413 et s'oriente selon la description de la norme européennes EN 635-2 :1995 classements du contreplaqué selon l'image de surface – part 2 : bois feuillu, mais sont généralement plus rigoureux.

Autres défauts seront classifiés selon la catégorie la plus similaire.

Mesure des défauts selon EN 635-5.

La qualité de surfaces n'influence pas les conditions de stabilité d'un panneau.

Distribution Schweiz:



sperrag jago ag
Im Wanneboden 4
4133 Pratteln
Tel. 061 826 46 46
Fax 061 826 46 00
info@sperragjago.ch
www.sperragjago.ch

Votre distributeur: